

TECHNISCHES DATENBLATT

Parkett LHD (Landhausdielen) geölt, gebürstet, ausdrucksstark, NS 2,5mm

Art.-Nr.	Parkett LHD, ausdrucksstark NS 2,5 mm
348692	naturgeölt, gebürstet
348693	weiß-naturgeölt, gebürstet

Anwendungsbereiche:

- Wohnbereich
- Objektbereich
- Gewerbebereich
- Das Produkt ist für die Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung gemäß DIN EN 1264 Teil 3 geeignet. Die Oberflächentemperatur darf 29°C nicht überschreiten. Die maximale zulässige Heizleistung beträgt 55 W/m² Leistung.
- Die Luftfeuchte muss zwischen 40% und maximal 65% r.H liegen.

Eigenschaften:

- Fußwarm
- Natürlich
- Ökologisch

Lagerung des verpackten Produktes:

- Trocken, zwischen 10°C und 30°C
- Bitte nicht vor Verlegung auspacken.

Verarbeitung:

- Produkt ist geeignet für schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung.
- Lagern Sie zur Akklimatisierung des Materials die geschlossenen Pakete 48 Stunden bei 20°C und 40 - 60 % Luftfeuchtigkeit waagrecht in der Mitte des betreffenden Raumes.
- Bei der Verlegung ist die dem Produkt beiliegende Montageanleitung zu beachten.

Einheiten: 9,65 kg/m²

Paket:	2,129 m ²
Anzahl Dielen pro Paket	6 Dielen = 20,55 kg
Palette:	114,95 m ²
Anzahl Pakete/Dielen pro Palette	54 Pakete/324 Dielen = 1109,70 kg

TECHNISCHES DATENBLATT

Parkett LHD (Landhausdielen) geölt, gebürstet, ausdrucksstark, NS 2,5mm

Technische Daten:

Dielenformat	12 x 162 x 2190 mm Maximal zwei geteilte Längen pro Paket
Nutzschicht	Ca. 2,5 mm
Oberfläche / Endbehandlung	Oxidativ aushärtendes Öl mit einer aufgetragenen Menge von ca. 20g/m ² = Natur oder weiß geölt
Sortierung:	Ausdrucksstarke Sortierung, definierte Äste und ein sichtbarer Splintanteil sorgen für eine lebhaft und betont kontrastreiche Flächenoptik
Aufbau	3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 7 % (+/-2%), HDF-Trägerplatte und Gegenzug aus Kraftpapier.
Click-Verbindung	Leimfreie ClickTec-Verbindung
Wärmedurchlasswiderstand (DIN EN 4108-4)	≥ 0,12 W/mK
Rutschhemmung (EN 15676)	US RV 57
Brandverhalten EN13501-1	Dfl-S1 (normal entflammbar)
Formaldehyd gem. EN 717-2	Klasse E 0,5
Holzfeuchtigkeit	7 % (+/- 2%)
Biologische Dauerhaftigkeit	Klasse 1
Stuhlrollenbeanspruchung gem. EN 12529	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Fleckenunempfindlichkeit DIN 68861-1	1C

Gemäß der Norm EN 13489 sind 3% Holzdielen anderer Klassen pro Charge zulässig. Die Einschränkungen hinsichtlich der charakteristischen Merkmale betreffen die Deckschicht des jeweiligen Elements. Die Spachtelung der Äste, insbesondere bei einer gebürsteten Oberfläche, können durch Vertiefungen und Unebenheiten gekennzeichnet sein, was bei der Behandlung der dekorativen Oberfläche dieser Art ein beabsichtigter Effekt ist. Darstellung der Holzmerkmale gemäß der Norm EN 1310.

TECHNISCHES DATENBLATT

Parkett LHD (Landhausdielen) geölt, gebürstet, ausdrucksstark, NS 2,5mm

Besondere Hinweise:

- Das Holz ist ein Naturprodukt, das durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Bilder, Fotos und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.
- Der Holzboden ist nur mit den dafür bestimmten Pflegemitteln zu pflegen.

Entsorgung: Private Entsorgung mit normalem Hausmüll/Sperrmüll möglich.